

Upozornění k manipulaci, čištění a péči terasových desek povrstvených hloubkovou ochranou DUROSAVE® EXTRA

Manipulace při přepravě a pokládce


Produkty povrstvené hloubkovou ochranou DUROSAVE® EXTRA musí být chráněny před mechanickým poškozením povrchu při přepravě, meziuskladnění nebo pokládce. Použijte provazy, které jsou v balíku, abyste ochránili povrch před vnějšími vlivy jako je náraz nebo otěr. Chraňte produkty před započítím pokládky proti vlhkosti pečlivým přikrytím fólií. Vlhkost v balíku může díky chemicko-fyzikálním procesům vést k nežádoucím změnám na povrstvení.

Mají-li být desky řezány, navlhčete je předtím čistou vodou. Desky se musí řezat výhradně pomocí mokrého řezu (flexu). Po řezání musí být desky ihned dostatečně umyty čistou vodou. Neboť betonový prach / kaše, který vzniká při řezání, může vést k nenapravitelným škodám na povrchu.

Doporučujeme vzdát se při pokládce nanášení nevázaného spárovacího materiálu, protože písek roznesený ze spár může vést ke škrábancům na povrstvení. Místo toho doporučujeme použít flexibilní mrazuvzdorné spárovací materiály na bázi polybutadienu. Nedoporučujeme Vám použití produktů obsahující epoxidovou pryskyřici nebo polyuretan, protože mohou zanechat zbytky na povrstvení. V každém případě je třeba plochu důkladně očistit od přilnutých zbytků spárovacího materiálu, protože by jinak mohly být viditelné jeho stopy.

Doporučujeme pokládku dle DIN 18318 se šířkou spáry 3 – 5 mm a spádem minimálně 2,5%.

Denní užívání a čištění



Ostrohranné a špičaté předměty chraňte měkkou, flexibilní umělou hmotou, gumou nebo filcem, abyste zamezili škrábancům na povrchu. V případě pochybnosti prověřte vhodnost na povrchu zbytků či úlomků materiálu.



Nepokládejte beton, kov a keramiku přímo na povrstvený povrch. Tím zamezíte škrábancům v povrchu a alkalickému poškození povrstvení.



Zabraňte hromadění vody, obzvláště pod květináči nebo vázami. Tím zamezíte alkalickému poškození povrstvení.

Hloubková ochrana DUROSAVE® EXTRA zamezuje pronikání znečištění do pórovité struktury betonových povrchů. Tím se deska snadněji čistí (efekt „Easy-to-clean“). Silnějších znečištění jako je červené víno, káva, Coca Cola, kečup, tuky a oleje nebo barviva mohou být jen díky DUROSAVE® EXTRA vůbec z desek odstraněny.

Technologie hloubkové ochrany DUROSAVE® EXTRA nenahrazuje čištění. Samozřejmě i na plochy zapečetěné DUROSAVE® EXTRA se může – podle ročního období nebo místního zatížení - usazovat silniční prach, částičky nečistot ze vzduchu nebo pyl. Čistěte plochu nejlépe vlhkým mopem nebo kartáčem. Do vody by měl být přidán neagresivní nealkalický čistič, např. GODELMANN Čisticí prostředek na beton.

Pokud budete plochu čistit postřikem vody z hadice, měli byste po čištění zbytkovou vodu, která zůstala na deskách stát, odstranit, abyste zabránili tvorbě vápenných skvrn. To obzvláště platí, pokud nebude dodržen minimální spád 2,5% doporučený normou DIN 18318.

Při čištění parním nebo vysokotlakým čističem dávejte prosím pozor na ne příliš vysoký tlak vody a dostatečný rozestup trysek od plochy, abyste nepoškodili desky.

Povrstvení DUROSAVE® EXTRA je odolné vůči UV záření, mrazu, horku (až do 400° C) a povětrnostním podmínkám. V domácnosti běžně používané čisticí prostředky obsahující kyseliny a tenzidy (povrchově aktivní látky) nepoškodí hloubkovou ochranu při době působení kratší než 24 hodin.

Alkalické čisticí prostředky mohou při příliš dlouhé době působení (v závislosti na hodnotě pH čističe a teplotě) povrstvení zmatnit a poškodit. Neproblematické je zpravidla také u silně alkalických čističů kontaktní doba pod dvě hodiny. Přesto Vám na základě uvedeného nebezpečí poškození nedoporučujeme použití alkalických čisticích prostředků.

Organická rozpouštědla jako např. benzín, terpentýn, aceton, ethylacetát nebo nitroředidlo mohou povrstvení DUROSAVE® EXTRA rozpustit a tím, v závislosti na době působení a druhu rozpouštědla, zmatnit resp. poškodit. Prostředky se musí před použitím bezpodmínečně vyzkoušet na zbytcích nebo úlomcích produktu.

Odstranění škrábanců, oprava poškození

Obzvláště na tmavých plochách vznikají používáním lehké škrábance. Tyto jsou nevyhnutelné a nenarušují použitelnost povrstvení DUROSAVE® EXTRA. Po několika měsících již zpravidla velká část lehkých škrábanců vzniklých v počáteční fázi zmatněním hloubkové ochrany není viditelná.

Pokud by vznikly na povrchu laku hlubší škrábance, které samy o sobě nezmizí, existuje možnost odstranit je pomocí politory DUROSAVE® EXTRA.

Pro větší poškození, které by nešly odstranit politurou, je k dispozici lak na opravu DUROSAVE® EXTRA.

V obou případech se prosím obraťte na GODELMANN CZ, s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 30100 Plzeň; info@godelmann.cz.

GODELMANN GmbH & Co. KG
Fensterbach



Dipl.-Chem.
Horst Weißmann
Betoningenieur (VDB)
Leitung Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung

(PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU)