

Označení produktu

MASSIMO betonová prkna**zakázková výroba ze samozhutňujícího betonu dle DIN EN 13198**

Skupina produktů

zakázková výroba

Barvy

šedá vápněná, antracitová vápněná, hnědo-černá tónovaná, speciální barevný odstín

Povrch

nativo (hladký podle bednění)

Rozměry

	rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm		
	délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka
	250,0	x 16,0	x 8,0	2495 ± 5	x 155 ± 5	x 80 ± 5
	250,0	x 18,0	x 8,0	2495 ± 5	x 175 ± 5	x 80 ± 5
	250,0	x 20,0	x 8,0	2495 ± 5	x 195 ± 5	x 80 ± 5
	250,0	x 22,0	x 8,0	2495 ± 5	x 215 ± 5	x 80 ± 5

Tvorba hran

lehce zkosené

Provedení

jednovrstvě ze samozhutňujícího vysoce výkonného betonu s přídatnými látkami tvrdého kameniva (stálobarevná křemičitá a žulová granulovaná drť) a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření

Plochy

spodní a boční plochy záměrně rovné, horní plocha se strukturou dřeva

Distančníky

žádné distančníky

Třída pevnosti

C 70/85

Pevnost tahu za ohybu

 $\beta_{BZ} > 8 \text{ N/mm}^2$

Třídy zatížení

Působení mrazu

XF3

Odolnost proti opotřebení

XM2 (silné zatížení opotřebením)

Odolnost vůči skluzu a smyku

dostatečná, USRV > 45

viz také ES prohlášení o shodě z 8.5.2012

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchylky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost.

Odchylky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchylky nesnižují použitelnost výrobku.