

Technický list

Označení produktu **NOVASTON** všechny formáty

betonová dlažba dle DIN EN 1338

Skupina produktů

pravoúhelník | čtvercová dlažba

Barvy

šedo-žlutá tónovaná, béžovo-hnědá tónovaná, zvláštní předsádka

Povrch

nativo (neopracovaný), antikplus (strojově oštěřený)

Velikost

rastrový rozměr v cm			jmenovitý rozměr s přípustnou odchylkou v mm			
délka	šířka	tloušťka	délka	šířka	tloušťka	
16,0	x	16,0	x	156 ± 2	x	80 ± 3
24,0	x	16,0	x	236 ± 2	x	80 ± 3

Tvorba hran

ostrohranné (nativo), částečně lámené (antikplus)
kolmé / svislé hrany zaoblené, $r = 4,0$ mm

Distančníky

výška cca 70 mm, výstupek cca 2,5 mm, nahoře zkosený

Provedení

dvouvrstvé, lícni beton ≥ 4 mm;
lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevnými pigmenty odolnými vůči UV záření

Plochy

horní, spodní a boční plochy záměrně rovné

Úkos

záměrně žádný

Kvalita

dlažba: D I

Povětrnostní odolnost

třída 3, označení D, ztráta hmotnosti $\leq 1,0$ kg/m²

Štěpná pevnost

$T_{char} \geq 3,6$ MPa, lomové zatížení ve vztahu k délce ≥ 250 N/mm

Odpor vůči otěru

třída 4, označení I, otěr ≤ 20 mm

Odolnost vůči skluzu a smyku

dostatečná

Díky vysoké jakosti betonu C55/67 v lícni betonu, resp. C50/60 v jádru, jsou betonové dlažby obzvláště dobře odolné vůči mrazu a posypové soli a pevností značně převyšují hodnoty požadované normou.

Na základě přípustných rozměrových tolerancí u dlažeb/desek mohou vzniknout nepatrně odlišné rozměry spár v rozsahu tolerance šířky spár dle VOB C ATV DIN 18318. Aby se zabránilo vícepracím, doporučujeme při respektování požadované šířky pokládky zjistit si přesný odstup krajních obrub položením jednotlivých řad kamenů před zahájením instalačních prací.

Zvláštní upozornění

Odolnosti vůči otěru a povětrnostním vlivům a také požadované pevnosti je dosaženo 28 dní od data výroby.

Mohou se objevit výkvěty. Ty ale nesnižují použitelnost výrobku.

Odchytky v rovnoměrnosti povrchové struktury výrobků mohou způsobovat nevyhnutelná kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost.

Odchytky v intenzitě barvy výrobků mohou být způsobeny nevyhnutelnými odchylkami při zabarvování, díky kolísání vlastností výchozích surovin a při tvrdnutí. Tyto odchytky nesnižují použitelnost výrobku.

GODELMANN GmbH & Co. KG

Industriestraße 1, D-92269 Fensterbach Tel. +49 (0)9438 - 94 04 - 0, Fax +49 (0)9438 - 94 04 - 70
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de

stav: 2.10.13 HW